

Performance you can trust

SAFE STEP® Anti-Slip Spray

Код товара: Clear-45000
Упаковка: 400 мл

Страницы	03
Выпуск	10
Дата	11/14
Ссылка	SSASS

Описание

SAFE STEP® Anti-Slip Spray это состав на основе эпоксидной смолы, относящийся к классу дорожных покрытий. Образуется химически и износостойкое, противоскользящее покрытие для большинства типов поверхностей.

Примечание: SAFE STEP® Anti-Slip Spray может обесцветить светлые поверхности и не подходит для ванн и душевых поддонов.

Особенности и преимущества

- Легко и аккуратно наносится, не усыхает.
- Отлично подходит для применения на ступеньках лестниц, проходах, пандусах, полах и пр.
- Подходит для применения внутри помещений и на улице.
- Можно ходить как в обуви, так и босиком.



Технические данные (типичные)

Цвет:	Прозрачный
Тип смолы:	Модифицированный эпоксидный эфир
Коэффициент покрытия:	1.5-2.5 м ²
Время высыхания при 20 °С: На отлип: Верхний слой: Легкая нагрузка: Интенсивное движение: ASTM D711-84 (легкий режим) Среднее время высыхания: цифры приведены справочно. Необходимо учитывать такие факторы, как движение воздуха и влажность.	30-40 минут 30-60 минут 12 часа 24 часов 30 минут
Температура применения:	5-30 °С
Срок годности:	2 года
Максимальная химическая стойкость:	7 дней
ЛОС (летучие органические соединения):	670 г/л

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

Техническая спецификация

ROCOL®

Performance you can trust

Маятниковый тест на сопротивление скольжению, используя 4S слайдер (BS7976) Тестовое значение сухого маятника (PTV) Тестовое значение влажного маятника (PTV) Тестовое значение маслянистого маятника (PTV)	79 62 35	Классификация потенциала скольжения (Низкий потенциал скольжения) * (Низкий потенциал скольжения) * (Низкий потенциал скольжения) *
Устойчивость к растворителям через 7 дней при 20 ° C	Устойчив к маслам, чистящим средствам, бензину, разбавленным кислотам и щелочам. Конкретные рекомендации по запросу	
Рабочая температура:	Максимум 80°C	
Гибкость (конический стержень ASTM D522 / ISO 6860):	Отлично	

*Потенциал проскальзывания в соответствии с рекомендациями UKSRG, 2011, рекомендованными HSE

Классификация потенциала скольжения, основанная на значениях теста маятника (PTV)	PTV
Высокий	0-24
Средний	25-35
Низкий	36 +

Подготовка поверхности

Перед нанесением покрытия поверхность необходимо очистить от грязи/пыли и высушить.

Любые поверхности, загрязненные смазкой, маслом, воском и пр. должны быть очищены с помощью подходящего моющего средства / обезжиривателя, затем тщательно омыты чистой водой и высушены.

Стальные поверхности

Должны быть тщательно очищены и высушены. Для улучшения результата поверхность можно зашлифовать.

Деревянные поверхности

Старая древесина должна быть чистой, сухой и в исправном состоянии. Наружная, новая или пористая древесина должна быть сначала обработана подходящей грунтовкой перед нанесением противоскользящего покрытия.

Бетонные поверхности

Поверхность должна быть тщательно очищена перед нанесением покрытия. Новые и гладкие бетонные поверхности необходимо протравить раствором кислоты для обеспечения сцепления.

Окрашенные поверхности

Поверхности, покрытые краской или другими составами, следует очистить и слегка отшлифовать. Перед нанесением необходимо проверить совместимость и адгезию на небольшом участке.

GRP (стеклопластик)

Очистить и удалить остатки пыли с поверхности. Промыть чистой водой и дать высохнуть перед распылением.

Перед применением

Примечание: SAFE STEP® Anti-Slip Spray может обесцветить светлые поверхности и не подходит для ванн и душевых поддонов.

Чтобы обеспечить равномерное распыление, встряхивайте баллончик до тех пор, пока не услышите, как шарики перемещаются внутри баллона, затем продолжайте встряхивать не менее 1 минуты.

T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE

Техническая спецификация

ROCOL®

Performance you can trust

Применение

Прикройте соседние области, не требующие покрытия.

Держите баллончик на расстоянии 15-20 см от подготовленной поверхности, плотно нажмите кнопку разбрызгивания и распыляйте легкими равномерными движениями из стороны в сторону, перекрывая предыдущий ход с каждым новым ходом, чтобы обеспечить равномерное покрытие.

Нанесите два слоя, подождите 15-30 минут между слоями или пока поверхность не станет сухой.

Повторное нанесение

Несмотря на то, что SAFE STEP® Anti-Slip Sightline Spray достаточно долговечный, его необходимо периодически наносить повторно в зависимости от износа, особенно в местах с интенсивным движением. Просто очистите поверхность и нанесите два новых слоя.

После использования

Перевернув баллончик, нажмите на сопло в течение 3-5 секунд, чтобы удалить остатки состава из клапана.

Всегда храните баллончики с SAFE STEP® Anti-Slip Sightline Spray в прохладном месте вдали от источников возгорания. Не хранить под прямыми солнечными лучами.

Удаление

Если по какой-либо причине вам необходимо удалить SAFE STEP® Anti-Slip Sightline Spray, используйте запатентованный очиститель на основе сольвента и следуйте инструкциям производителя. На пористых поверхностях может потребоваться более одного нанесения средства для снятия.

Уход за поверхностью

Чтобы увеличить эффективность антискользящего действия, поверхность следует регулярно очищать. При обычных условиях эксплуатации достаточно периодически подметать. Для сильно загрязненных поверхностей рекомендуется использовать биоразлагаемые моющие средства на водной основе. Затем тщательно промыть чистой водой и дать высохнуть.

Предупреждение

SAFE STEP® Anti-Slip Sightline Spray представляет собой герметичный контейнер. Защищайте баллончик от солнечного света и не подвергайте воздействию температур выше 50°C. Не разбрызгивайте на открытое пламя или на раскаленные предметы. Не прокалывать и не сжигать после использования.

Не применять продукт ниже 5°C, а также на влажной поверхности.

Здоровье и безопасность

Перед использованием ознакомьтесь с паспортом безопасности.

Паспорта безопасности доступны для загрузки на нашем веб-сайте www.rocol.com или могут быть получены от вашего поставщика ROCOL®.

Ограничения: информация в данном документе основана на нашем опыте и отчетах от клиентов. Множество факторов, влияющих на использование и эффективность наших продуктов, находятся вне нашего контроля, в таком случае мы не несем ответственности за вновь вскрывшиеся обстоятельства

ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28АС
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41
+7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864
<https://radelmarket.ru> zakaz@radelmarket.ru



T +44 (0) 113 232 2600
F +44 (0) 113 232 2740
E customer-service@rocol.com
www.rocol.com

ROCOL House, Swillington, Leeds LS26 8BS

Registered Company No. 559693 VAT No. 742 0531 67
Registered Office: Admiral House, St Leonard's Road, Windsor, Berkshire SL4 3BL

ROCOL A division of **ITW** Ltd



BS EN ISO 9001
Certificate No. FM 12448



BS EN ISO 14001
Certificate No. EMS 67596



OHSAS 18001
Certificate No. OHS 78173



INVESTOR IN PEOPLE