

## FOOD-TEK ULTIMA PB SPECIAL

### Долговечная термостойкая консистентная смазка



**Food-Tek Ultima PB Special** — это гомогенная белая фторированная консистентная смазка. Демонстрирует обычные свойства фторированных продуктов, в том числе способность работать там, где обычные углеводородные или синтетические смазки показывают неудовлетворительные результаты. Подходит для смазки механических частей, требующих противозадирных смазывающих свойств и областей применения, где проблемой является устойчивость к агрессивным химическим веществам, газам и длительное воздействие высокой температуры.

#### ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРЕИМУЩЕСТВА

- Очень широкий диапазон температур от -30 °C до +300 °C
- Отличные антикоррозионные свойства
- Отличная износостойкость
- Превосходная стойкость к окислению
- Чрезвычайно высокая стабильность при высоких температурах — не воспламеняется
- Не коксуется
- Химическая и биологическая инертность (за исключением фторированных растворителей)
- Совместимость с металлами, пластмассами, уплотнительными материалами и эластомерами
- Существенно увеличивает интервалы смазки

#### ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Роликовые подшипники, шарнирные сочленения, детали которых постоянно подвергаются высоким температурам
- Подшипники гофрвала
- Подшипники оборудования целлюлозно-бумажных фабрик
- Подшипники печей и оборудования для упаковки с помощью термоусадочной пленки
- Опорные подшипники ротационных конвекционных печей
- Механические компоненты, работающие при высокой нагрузке или с высокой скоростью
- Оборудование для пищевой, ядерной, химической, кислородной, аэрокосмической промышленности
- Можно использовать в стерильных помещениях
- Герметичные необслуживаемые подшипники
- Подшипники вентиляторов



**BRGS** In Partnership with

СВОЙСТВА	ЗНАЧЕНИЯ	ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ	СТАНДАРТЫ
Цвет	Белый		
Массовый объем (20 °C)	1,98	Кг/дм <sup>3</sup>	ISO 2811
Загуститель	ПТФЭ		
Базовое масло	Перфторполиэфир (ПФПЭ)		
Вязкость базового масла при 40 °C	240	мм <sup>2</sup> /с	ISO 3104
Консистенция	2	Класс	NLGI
Температура каплепадения	Отсутствует	°C	ISO 6299
Максимальная скорость вращения	400,000	Н x дм	
Коррозионный тест EMCOR	0	Спецификация	DIN 51802
Пенетрация перемешанной смазки	265/295	X0,1 мм	ISO 2137
Индекс вязкости	134		
Оценка антикоррозионных свойств	Допуск		ASTM D1743
Коэффициент трения	0,08		ASTM D2266
нагрузка сваривания на четырехшариковой машине	>620	кгс	ASTM D2596
Диапазон температур	от -30 до +260	°C	
Пищевой допуск	H1		NSF

Размеры упаковки: шприц 28 г, банка 1 кг, картридж 400 мл, кеги по 10 кг, кеги по 20 кг

Код продукции: ML-15503

Доверяйте специализированным смазкам Mako-Lube  
 Семейный международный бренд!

