



# STRONG STEEL STICK

## RENEWAL COMPOSITE



### Свойства

- Готовый состав для быстрого аварийного ремонта
- Полное отверждение через 20 минут
- Через 30 минут можно механически обрабатывать (сверлить, шлифовать, красить и пр.)
- Применяется как заплатка для заделки трещин
- Полностью заполняет зазоры в металле, бетоне, дереве, керамике и стекловолокне
- Помогает остановить течь в трубах, бочках, резервуарах
- Не ржавеет
- Можно использовать под водой



### Фасовка

4 унц (114 г) брусок

Артикул  
60159

### Применение

- Керамика
- Уплотнители
- Трубопроводы
- Электрооборудование
- Сантехника
- Механические агрегаты
- Подводные работы
- Транспорт

### Технические характеристики

Прочность на сжатие (ASTM D695): 8,000 psi (55 МПа)	Время полного отверждения: 24 ч @ 75°F (24°C)	Усадка: <1%
Цвет: Темно-серый	Время отверждения: 20 минут @ 75°F (24°C)	Термостойкость: 300 °F (149°C)
Плотность: 18.5 фунт/гал, 2.2 г/см <sup>3</sup>	Твердость (SHORE, ASTM D1706): 80 D	Рабочее время: 4 минуты @ 75°F(24°C)
Электрическая прочность: 300 В/мил	Твердость на растяжение (1" x 1" x 1/16"): 900 фунтов (6.2 МПа)	Верхний температурный предел: Постоянная 250°F (121°C) Нерегулярная 300°F (149°C)
Электрическое сопротивление: 30,000 МОм		

Паспорт безопасности можно получить у вашего поставщика или запросить на сайте производителя: [www.lpslabs.com](http://www.lpslabs.com)

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28  
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98  
ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Э/п [zakaz@radelmarket.ru](mailto:zakaz@radelmarket.ru)



# STRONG STEEL STICK

## RENEWAL COMPOSITE

### Применение

Перед применением необходимо протереть и очистить ремонтируемый участок. Затем выполнить следующие действия:

1. **Отрезать** или оторвать необходимое количество состава
2. **Размять** руками до однородного цвета. Если смешивание затруднено, то состав нужно нагреть до комнатной температуры или чуть выше
3. **Нанести** на ремонтируемую поверхность в течение 2 минут после подготовки состава. Протолкнуть или вдавить заплатку в трещины и зазоры до полного покрытия. Излишки материала удалить с помощью инструмента (по возможности смоченного водой)

При нанесении продукта на влажную, мокрую или протекающую область, заплатку необходимо удерживать на ремонтируемой поверхности до полной адгезии.

**Для лучшего результата:** разминать состав лучше влажными или мокрыми пальцами для более удобного нанесения и гладкого внешнего вида. Удалять излишки лучше до начала затвердевания.

Температура	Рабочее время	Время отверждения	Время функц. отверждения	Время полного отверждения
75°F (24°C)	4 минуты	20 минут	60 минут	24 часа



### Химическая устойчивость

- Спирты
- Солевые водные растворы
- Базовые элементы
- Слабые кислоты
- Эфиры
- Галоидоуглеводороды
- Углеводороды
- Кетоны

Паспорт безопасности можно получить у вашего поставщика или запросит на сайте производителя: [www.lpslabs.com](http://www.lpslabs.com)

**LPS Laboratories** • An Illinois Tool Works Company

P.O. Box 105052 • 4647 Hugh Howell Road • Tucker, GA 30085-5052 • TEL: (800) 241-8334 or (770) 243-8800 • FAX: (800) 543-1563 or (770) 243-8899

**Internet Web Site: [www.lpslabs.com](http://www.lpslabs.com)**

©2009 LPS Laboratories • LPS® is a registered trademark of Illinois Tool Works • Printed in U.S.A. • All Rights Reserved • Form #2093 • Rev. 4/2009

Официальный дистрибьютор в России ООО "РаделМаркет" г.Санкт-Петербург ул.Химиков д.28  
тел. +7(800) 333-28-23, +7(812) 448-13-41, +7(495) 725-43-72, +7(343) 237-24-98

ИНН 7813363596 КПП 780601001 ОГРН 1069847532864 Сайт <https://radelmarket.ru> Эп [zakaz@radelmarket.ru](mailto:zakaz@radelmarket.ru)