



## Технические характеристики продукта

### VARYBOND® ПРАЙМЕР F для АНАЭРОБНЫХ КЛЕЯЩИХ СОСТАВОВ

#### Описание продукта

Varybond® Праймер F как правило наносится только на одну сторону, редко на обе стороны, как минимум за 2 минуты до использования клея, грунт должен полностью высохнуть до того, как будет нанесен клеящий состав. Этот грунт ускоряет процесс затвердевания анаэробных клеящих составов и всегда целесообразен там, где фактически нужно проделать работу за считанные секунды, или если используются неактивные материалы, например, имеется слишком большой зазор для склеивания.

#### Области применения и примечания

Чтобы достигнуть хорошего результата, склеиваемые части должны быть сухими, чистыми и обезжиренными. Клей можно наносить через несколько минут прямо на обработанные Праймером F поверхности. Кроме того излишки клея, которые имеют соприкосновение с воздухом, полностью отвердеют после дополнительного напыления продукта.

#### Хранение / Срок годности

Хранить вдали от света и прямых солнечных лучей. Хранить в недоступном для детей месте. При правильном хранении в сухом месте (20°C) продукт годен в течение 24 месяцев.



#### Технические характеристики

Цвет:	бирюзовый (зелено-голубой)
Запах:	как растворитель
Скорость испарения:	60 – 120 секунд
Теплоустойчивость:	-55°C до + 150°C
Плотность при 25°C:	0,80 г/см <sup>3</sup>
Вязкость: 25°C по	~ 10 мПа*с
Вискозиметру Брукфильда RVT, шпindel 2/100 об/мин	
Достат. промежут. прочность: болт M10, оцинкованный	15 – 30 секунд (с VB 12-71, при 20°C)
Готовность к эксплуатации:	20 – 40 минут
Время оконч. затвердевания:	12 часов
Срок годности:	24 месяца при 20°C
Артикул:	507133VAR
Объем:	80 мл

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



NEVER-SEEZ®

