

## Технические характеристики продукта Класса 15-18

### Герметизация несущей поверхности – средняя степень, эластичный

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 15-18 предназначен для уплотнения недеформируемых фланцевых соединений. Особенно подходит для уплотнения алюминиевых фланцев или для скрепления разных материалов в одном соединении. Также на слив, то есть монтаж даже на перпендикулярных поверхностях или работа над головой. Обладает средней степенью демонтируемости. При низком давлении герметизируется мгновенно. Остается слегка эластичным при температуре до +120°C.

Физические свойства: **В жидком состоянии**

Химическая характеристика:	<b>эфир метакриловой кислоты</b>
Цвет:	<b>красный</b>
Вязкость мПа*с (25°C по Вискозиметру Брукфильда НВ ТР Шпindelъ об/мин 0,5 ТР Шпindelъ об/мин 5):	<b>800000 - 1000000 200000 - 300000</b>
Плотность:	<b>1,1 г/см³</b>
Макс.диаметр резьбы:	<b>отсутствует</b>
Макс.заполнение зазора:	<b>0,50 мм</b>
Температура возгорания:	<b>&gt; +90°C</b>
Срок хранения:	<b>12 месяцев при 20°C</b>

Физические свойства: **В отвержденном состоянии**

Измерено на шурупе М 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Пригодность к эксплуатации через:	<b>1 – 3 часа</b>
Время окончательного затвердевания:	<b>24 – 72 часа</b>
Максимальный крутящий момент:	<b>6 – 9 Нм (M10)</b>
Крутящий момент, исключая отвинчивание:	<b>5 – 7 Нм (M10)</b>
Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452):	<b>7 – 10 Н/мм²</b>
Прочность при разрыве (DIN 53288):	<b>4 – 12 Н/мм²</b>
Термостойкость:	<b>- 55°C до + 150°C</b>

Применение: Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из тюбика.

Хранение: Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым.

Форма выпуска: 250мл флакон, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

### Версия 07.09.2001

Класс 15-18 D

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**

