

## Технические характеристики продукта

### VARYBOND VB 13 Сухая Смазка – ПТФЭ (тефлон) - 400 мл

Состав:	беловатый
Запах:	растворитель
Плотность аэрозоля при 25°C: (г/см <sup>3</sup> )	0,72
Плотность пленки при 25°C: (г/см <sup>3</sup> )	2,1
Термостойкость: (°C)	до + 260
Коэффициент трения: (твердая древесина / твердая древесина)	прим. 0,1
Твердость при 25°C: (конусная пенетрация ASTM D 1321-57T)	0,5 мм

## Общая информация

VB 13 Сухая Смазка представляет собой суспензию-спрей высокого качества на основе ПТФЭ (политетрафторэтилен). Продукт гарантирует отсутствие жира и чистоту, а также антифрикционные и антиадгезионные свойства везде, где предъявляются высокие требования к смазке, однако где нельзя применять жир и силикон. Имеет низкий коэффициент трения, проявляет антиадгезионные свойства со всеми клейкими веществами и может использоваться с любыми материалами. VB 13 Сухая Смазка проявляет термостойкость в широком диапазоне температур от -100°C до + 260°C, устойчива к химическим реагентам, обладает электроизоляционными свойствами и обеспечивает чистоту рабочего процесса.

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**



Sicherheitssysteme



## Сферы применения

Может использоваться повсеместно, где требуется отсутствие жира и чистота, а также антифрикционные и антиадгезионные свойства. Идеальна в качестве эквивалента графита и дисульфида молибдена там, где мешает сильное изменение цветовой окраски. Подойдет в качестве лубриканта в сфере электротехники при электромонтажных работах или как сухая смазка для электронных компонентов. В качестве антиадгезива в сфере переработки пластмасс путем вакуумного формования, для вулканизационных форм, литья под давлением и пресс-форм. Также подходит для смазки полимерных материалов, стекла, металла и дерева при использовании друг с другом. Кроме того VB 13 Сухая Смазка подходит для смазки дверей, замков, велосипедных цепей и роликов скольжения.

## Применение

Распылить VB 13 Сухая Смазка на обрабатываемые очищенные места и дать высохнуть (испарение растворителя прим. 20 мин, отвердевание прим. 1 час). Если есть проблемы с антиадгезией и смазочным эффектом, повторить применение несколько раз.

## Примечание

*Наши инструкции и брошюры оказывают помощь в меру своих возможностей. Однако их содержание в отношении обработки и применения не является юридически обязательным, поскольку это не в нашей компетенции. Мы оставляем за собой право на изменения, способствующие улучшению и прогрессу.*

Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с Вашим дилером.

[www.varybond.de](http://www.varybond.de)

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532

Amtsgericht Pforzheim, HRB 1377 M • Geschäftsführer: R. Dodge, H. D. Schlindwein, J. E. Thompson • UST-IdNr.: DE 183744810



**NEVER-SEEZ®**

