

Технические характеристики продукта Класса 15-74

Контактное уплотнение – средняя степень, универсальный

Описание продукта: **VARYBOND®** Класса 15-74 предназначен Тип 15-74 является для герметизации Фланцевых соединений и несущих поверхностей. Низкая прочность уплотнения обеспечивает легкий демонтаж деталей. Просто и быстро наносится с помощью валика или трафарета. Удлинение образовавшейся пленки при разрыве составляет более 100%.

Физические свойства: **В жидком состоянии**

Химическая характеристика:

Цвет:

Вязкость мПа*с

(25°C по Вискозиметру Брукфильда RVT

Шпиндель об/мин 6/2,5

Шпиндель об/мин 6/20):

Плотность:

Макс.диаметр резьбы:

Макс.заполнение зазора:

Температура возгорания:

Срок хранения:

**эфир диметакриловой кислоты
оранжевый / флюоресцирующий**

80000 – 120000

30000 – 40000

1,05 г/см³

отсутствует

0,50 мм

> +100°C

12 месяцев при 20°C

Физические свойства: **В отвержденном состоянии**

Измерено на шурупе М 10 x 20 – Качество 8,8 оцинкованная – Гайка 0,8d (без предварительной затяжки)

Достаточная промежуточная прочность через:

10 – 20 минут

Пригодность к эксплуатации через:

3 – 6 часов

Время окончательного затвердевания:

6 – 24 часов

Максимальный крутящий момент:

17 – 22 Нм (M10)

Крутящий момент, исключающий отвинчивание:

13 – 17 Нм (M10)

Прочность на сдвиг при сжатии (DIN 54452):

5 – 10 Н/мм²

Прочность при разрыве (ASTM D-2095):

8 - 10 Н/мм²

Прочность на сдвиг при ударе (ASTM D-950):

5 – 10 Н/мм²

Термостойкость:

- 55°C до + 150°C

Применение:

Части, предназначенные для склеивания, должны быть сухими, чистыми и обезжиренными для достижения хорошего результата. Состав наносить прямо из тюбика.

Хранение:

Хранить в оригинальной упаковке, вдали от прямых солнечных лучей и света. Уже использованный состав не смешивать с новым. При соблюдении условий хранения в прохладном месте, при температуре примерно 20°C, продукт может храниться не менее 12 месяцев.

Форма выпуска:

250 мл тюбик, 10 л канистра.

Данные этого технического описания продукта опираются на существующие на сегодняшний момент сведения, эксперименты и требования законодательства. Они описывают эксплуатацию наших продуктов в обычных условиях работы, не уточняя конкретных свойств. Они не освобождают покупателя от проведения собственных испытаний и применения мер предосторожности. Наша гарантия обеспечивает качество продуктов, но не распространяется на успешность и эффективность использования, которые зависят от многих факторов.

Версия 07.09.2001

Класс 15-74 D

www.varybond.de

Commerzbank AG Pforzheim, BLZ 666 400 35, Konto 4 006 532



NEVER-SEEZ®

